



## پوشش روغنی براق الکیدی خوشه (۱۱۱)

مقاومت در برابر شره	حداقل ۲۰۰ میکرون
مقاومت در برابر نور خورشید	حداقل ۱۵ ساعت
قابلیت کاربرد با قلمو و رنگ پاش و غلتک	قشر حاصله یکنواخت می باشد
قابلیت خمش	ترک ایجاد نمیشود
قابلیت رقیق کردن با حلال	جداشدگی ندارد
مقاومت در برابر رویه بستن	(مقاوم باشد رویه نداشته باشد)

### شرح محصول

این محصول از نوع رنگهای آلیکیدی هوا خشک با قابلیت پوشش و چسبندگی عالی، مقاوم در برابر حلالهای هیدروکربنی می باشد این محصول در مقابل زردگرایی و رطوبت مقاوم می باشد. بر اساس آخرین فرمولاسیون موجود در صنایع رنگسازی این رنگ از سیالیت، براقیت و خشک شدن مناسب نیز برخوردار می باشد.

### موارد کاربرد

این محصول به عنوان پوشش برای نمای داخلی ساختمان با قابلیت حفاظت بالا به کار برده میشود.

### شرایط محیطی

دمای سطح و محیطی که این پوشش در آن اجرا می شود بهتر است بین ۵ تا ۳۵ درجه و دارای تهویه مناسب باشد.

### اطلاعات فنی

فام	سفیدو الوان
درصد جامد حجمی	حداقل ۵۵٪
درجه دانه بندی	حداکثر ۲۰ میکرون
ویسکوزیته	۱۰۵-۸۰ KU
دانسیته	$1.0 \pm 15/0.5 \text{ gr/cm}^3$
مقدار مواد فرار رنگ	حداکثر ۰.۴۵٪ وزنی
زمان خشک شدن سطحی	حداکثر ۶ ساعت
زمان خشک شدن کامل	حداکثر ۲۴ ساعت
پوشش	حداقل $8 \text{ m}^2$
براقیت پس از ۲۴ ساعت	حداقل ۸۰
براقیت پس از یک هفته	حداقل ۷۵

### آماده سازی سطح

سطح مورد نظر باید کاملاً خشک و عاری از هرگونه آلودگی باشد. همچنین استاندارد مربوطه باید رعایت گردد.

### تجهیزات مورد استفاده

انواع غلتک، پیستوله و قلم مو برای اجرای این پوشش مناسب می باشند.





## روش اعمال

پس از آمادگی سطح مطابق استاندارد و سپس رقیق کردن محصول مورد نظر با تینر مناسب و با استفاده از تجهیزات مناسب اعمال گردد.

## شرایط نگهداری

این محصول باید در فضای سر بسته و دور از اشعه مستقیم در دمای ۵- ۳۵ درجه سانتیگراد نگهداری شود.

## نکات ایمنی

این پوشش قابل اشتعال بوده و باید دور از شعله و حرارت باشد و نیز مجری موظف است ضمن مطالعه شرایط MSDS محصول رعایت کند.

## ملاحظات

اطلاعات موجود بر اساس دانش فنی و تحقیقات آزمایشگاهی ما تهیه گردیده ولی از آنجا که شرایط مصرف و روش‌های کاربرد متفاوت و دور از دسترس ما است لذا تضمینی برای نتایج حاصل از آن نخواهیم داشت.

