



برگه اطلاعات فنی

رنگ آلومینیم خوشه (۱۶۰۷۷)

شرح محصول

این محصول بر پایه رزین آلکید لانگ و بهترین نوع مواد اولیه با جلوه متالیک جهت زیبایی و حفاظت سازه‌های فلزی در شرایط جوی معمولی ساخته شده و از چسبندگی و سختی مناسبی بر خوردار است.

شرایط محیطی

دمای سطح و محیطی که این پوشش در آن اجرا می‌شود بهتر است بین ۵ تا ۳۵ درجه دارای تهویه مناسب باشد.

موارد کاربرد

این محصول در پوشش‌های خارجی جهت تزئین سطوح به کار می‌رود و با بهره‌گیری از فام نقره‌ای آن ذهنیتی متالیک از اجسام مختلف ایجاد می‌کنند.

آماده سازی سطح

سطح مورد نظر باید کاملاً خشک و عاری از هرگونه آلودگی باشد. همچنین استاندارد مربوطه باید رعایت گردد.

تجهیزات مورد استفاده

انواع غلتک، پیستوله و قلم مو برای اجرای این پوشش مناسب می‌باشند.

اطلاعات فنی

درجه دانه بندی	۴۰-۳۵ میکرون
ویسکوزیته	۷۰-۹۰ ثانیه
دانسیته	$0.9 - 1.1 \text{ gr/cm}^3$
مقدار مواد جامد رنگ	حداقل ۵۵٪
زمان خشک شدن سطحی	حداکثر ۴ ساعت
زمان خشک شدن کامل	حداکثر ۲۴ ساعت
پوشش	مطابق جدول
مقاومت در برابر آب سرد	مقاوم باشد
قابلیت کاربرد با قلمو و رنگ پاش و غلتک	قشر حاصله یکنواخت باشد
قابلیت خمش (۶ mm)	ترک ایجاد نشود
قابلیت رقیق کردن با حلال	جداشدگی نداشته باشد
مقدار چربی موجود در رنگینه آلومینیم	حداکثر ۳٪ وزنی
مقدار رنگینه موجود در رنگ آلومینیم	۱۸-۱۳٪

روش اعمال

جهت مصرف باید ابتدا سطح مورد نظر را از هرگونه آلودگی، ذرات و رنگ‌های قدیمی کاملاً پاک شود و سپس محتویات ظرف را کاملاً مخلوط و با تینر روغنی کافی رقیق و بوسیله قلمو، غلتک یا پیستوله روی سطح اعمال نمایید.

نکات ایمنی

این پوشش قابل اشتعال بوده و باید دور از شعله و حرارت باشد و نیز مجری موظف است ضمن مطالعه شرایط MSDS محصول رعایت کند.





شرایط نگهداری

این محصول باید در فضای سر بسته و دور از اشعه مستقیم در دمای ۵- تا ۳۵ درجه سانتیگراد نگهداری شود.

ملاحظات

اطلاعات موجود بر اساس دانش فنی و تحقیقات آزمایشگاهی ما تهیه گردیده ولی از آنجا که شرایط مصرف و روش های کاربرد متفاوت و دور از دسترس ما است لذا تضمینی برای نتایج حاصل از آن نخواهیم داشت.

