



## برگه اطلاعات فنی

### پرایمر طوسی آلکیدی پگاه (۸۱۴۴۳)

#### شرح محصول

این پوشش بر پایه رزین آلکیدی بوده و دارای مواد پرکننده میکرونیزه و پیگمنت‌های مناسب است که باعث بالا رفتن مقاومت رنگ در برابر خوردگی می‌شود.

#### موارد کاربرد

این محصول با ترکیبات منحصر به فرد جهت جلوگیری از اکسایش و بر روی سطوح فلزی به ویژه آهن کاربرد دارد.

#### اطلاعات فنی

حد اکثر ۴۰ میکرون	درجه دانه بندی
۹۵ - ۱۱۵ KU	ویسکوزیته
۱/۶ gr/cm <sup>3</sup>	دانسیته
حد اکثر ۴۵ دقیقه	زمان خشک شدن سطحی
حد اکثر ۳ ساعت	زمان خشک شدن کامل
قشر حاصله یکنواخت باشد	قابلیت کاربرد با قلمو و رنگ پاش و غلتک
حداقل ۲ ساعت	مقاومت در برابر حلال‌های نفتی
مقاوم باشد (رویه نداشته باشد)	مقاومت در برابر رویه بستن
مطابقت داشته باشد	ثبات رنگ در انبار
مطابقت داشته باشد	بو

#### شرایط محیطی

دمای سطح و محیطی که این پوشش در آن اجرا می‌شود بهتر است بین ۵ تا ۳۵ درجه و دارای تهویه مناسب باشد.

#### آماده سازی سطح

سطح مورد نظر باید کاملاً خشک و عاری از هرگونه آلودگی باشد. همچنین استاندارد مربوطه باید رعایت گردد.

#### تجهیزات مورد استفاده

انواع غلتک، پیستوله و قلم مو برای اجرای این پوشش مناسب می‌باشند.

#### روش اعمال

پس از آمادگی سطح مطابق استاندارد و سپس رقیق کردن محصول مورد نظر با تینر مناسب و با استفاده از تجهیزات مناسب اعمال گردد.

#### نکات ایمنی

این پوشش قابل اشتعال بوده و باید دور از شعله و حرارت باشد و نیز مجری موظف است ضمن مطالعه شرایط MSDS محصول رعایت کند.





## شرایط نگهداری

این محصول باید در فضای سر بسته و دور از اشعه مستقیم در دمای ۵- ۳۵ درجه سانتیگراد نگهداری شود.

## ملاحظات

اطلاعات موجود بر اساس دانش فنی و تحقیقات آزمایشگاهی ما تهیه گردیده ولی از آنجا که شرایط مصرف و روش‌های کاربرد متفاوت و دور از دسترس ما است لذا تضمینی برای نتایج حاصل از آن نخواهیم داشت.

