



برگه اطلاعات فنی

پرایمر طوسی آلکیدی پگاه (۹۱۴۴۳)

شرح محصول

این پوشش بر پایه رزین آلکیدی بوده و دارای مواد پرکننده میکرونیزه و پیگمنت‌های مناسب است که باعث بالا رفتن مقاومت رنگ در برابر خوردگی می‌شود.

موارد کاربرد

این محصول با ترکیبات منحصر به فرد جهت جلوگیری از اکسایش و بر روی سطوح فلزی به ویژه آهن کاربرد دارد.

اطلاعات فنی

درصد جامد حجمی	حداکثر ۶۵٪
درصد زرین خشک	حداقل ۱۲٪
درجه دانه بندی	حداکثر ۴۰ میکرون
ویسکوزیته	۹۵ - ۱۱۵ KU
دانسیته	۱/۶ gr/cm ³
چسبندگی	۴B
زمان خشک شدن سطحی	حداکثر ۴۵ دقیقه
زمان خشک شدن کامل	حداکثر ۳ ساعت
مقاومت نسبت به آب سرد	حداقل ۲۴ ساعت
قابلیت خمش	حداقل ۱۵۰۰ گرم
مقاومت در برابر رطوبت	حداقل ۲۴ ساعت
قابلیت کاربرد با قلمو و رنگ پاش و غلتک	قشر حاصله یکنواخت باشد

شرایط محیطی

دمای سطح و محیطی که این پوشش در آن اجرا می‌شود بهتر است بین ۵ تا ۳۵ درجه و دارای تهویه مناسب باشد.

آماده سازی سطح

سطح مورد نظر باید کاملاً خشک و عاری از هرگونه آلودگی باشد. همچنین استاندارد مربوطه باید رعایت گردد.

تجهیزات مورد استفاده

انواع غلتک، پیستوله و قلم مو برای اجرای این پوشش مناسب می‌باشند.

روش اعمال

پس از آمادگی سطح مطابق استاندارد و سپس رقیق کردن محصول مورد نظر با تینر مناسب و با استفاده از تجهیزات مناسب اعمال گردد.





این محصول باید در فضای سربسته و دور از اشعه مستقیم در دمای ۵- ۳۵ درجه سانتیگراد نگهداری شود.

نکات ایمنی

این پوشش قابل اشتعال بوده و باید دور از شعله و حرارت باشد و نیز مجری موظف است ضمن مطالعه شرایط MSDS محصول رعایت کند.

ملاحظات

اطلاعات موجود بر اساس دانش فنی و تحقیقات آزمایشگاهی ما تهیه گردیده ولی از آنجا که شرایط مصرف و روش‌های کاربرد متفاوت و دور از دسترس ما است لذا تضمینی برای نتایج حاصل از آن نخواهیم داشت.

شرایط نگهداری

