



سیلر فوری (S445)

شرح محصول

این محصول تک جزئی بر پایه رزین سلولز نیترات ، جهت پر کردن خلل و فرج سطوح چوبی و آماده نمودن سطح چوب برای اجرای لایه های بعدی به کار می رود .

آماده سازی سطح

قبل از اجرای پوشش فوق بایستی گردو غبار و رطوبت از سطح برطرف گردد . زیرا رطوبت و آب باعث پوسته شدن و عدم چسبندگی مناسب پوشش به سطح می گردد.

موارد کاربرد

از ویژگی های این محصول می توان زمان خشک شدن سریع، پر کنندگی و سنباده خوری عالی را نام برد .
به عنوان پرایمر روی چوب جهت اجرای لایه های بعدی اعمال می شود.

تجهیزات مورد استفاده

اسپری هوا

قطر نازل : ۲ - ۱,۸ میلیمتر

فشار نازل : ۴ - ۲ بار

لیسه

اطلاعات فنی

فام : عسلی

درصد جامد حجمی : 25 ± 2

درصد جامد وزنی : 37 ± 2

وزن مخصوص : $1 \text{ g/cm}^3 - 0,9$

ضخامت فیلم خشک : $20 - 30 \mu$

ضخامت فیلم تر : $110 - 120 \mu$

قدرت پوشش تئوری : $12 - 10 \text{ m}^2/\text{lit}$

مکانیزم سخت شدن : تبخیر حلال

زمان خشک شدن سطحی : حداکثر ۱۰ دقیقه

زمان خشک شدن عمقی : حداکثر ۳۰ دقیقه

حلال رقیق کننده : تینر فوری خودرنگ

زمان خشک شدن به ضخامت فیلم اعمال شده ، دمای محیط ، میزان رطوبت محیط و جریان باد بستگی دارد . تمامی اطلاعات این کاتالوگ بر اساس ضخامت فیلم خشک در شرایط آزمایشگاهی ارائه شده است .

روش اعمال

پوشش به وسیله پیستوله و یا لیسه بر روی سطح چوب اعمال می گردد. (در صورت نیاز به رقیق کردن از تینر فوری خودرنگ استفاده نمایید.)

نکات ایمنی

این پوشش قابل اشتعال بوده و باید دور از شعله و حرارت قرار گیرد . همچنین مجری موظف است ضمن مطالعه و رعایت شرایط MSDS این محصول ، در هنگام مصرف از ماسک مخصوص و دستکش ایمنی استفاده نموده و در محیط هایی که از تهویه مناسب برخوردارند عملیات اجرا را انجام دهد .





سیلر فوری (S445)

شرایط نگهداری

باید در فضای سر بسته و دور از اشعه مستقیم خورشید در دمای 35°C - ۵ نگهداری شود. ضمناً زمان انبارداری محصول به مدت یک سال می باشد.

ملاحظات

اطلاعات موجود براساس دانش فنی و تحقیقات آزمایشگاهی ما تهیه شده است ولی از آنجا که شرایط مصرف و روش های کاربرد متفاوت و دور از دسترس ما است، تضمینی برای نتایج حاصل از آن نخواهیم داشت.

