



نیم پلی استر مات (V926)

شرح محصول

نیم پلی استر مات ، دو جزئی و بر پایه رزین های کوتاه روغن غیر هوا خشک و رزینهای آمینی می باشد و بر روی سطوح چوبی که در معرض شرایط داخلی و خارجی قرار گرفته اند مورد استفاده قرار می گیرد.

آماده سازی سطح

۱-۱: قبل از اجرای پوشش فوق باید گردو غبار و رطوبت از سطح برطرف گردد . زیرا رطوبت و آب باعث پوسته شدن و عدم چسبندگی مناسب پوشش به سطح می گردد.

۱-۲: سطح سیلرخورده زیرین را با سنباده ۱۰۰۰ سنباده زده و با دستمال گرد روب کاملاً پاک نمایند حال سطح آماده اجرا می باشد.

موارد کاربرد

این پوشش به عنوان لایه نهایی روی سطح چوب جهت حفاظت و زیبایی اعمال می گردد . از ویژگی های بارز این پوشش می توان چسبندگی عالی به سطح، سختی و انعطاف پذیری خوب را نام برد . همچنین در برابر سایش ، ترشحات نفتی و روغن های گیاهی و حیوانی دارای مقاومت خوبی می باشد .

تجهیزات مورد استفاده

اسپری بدون هوا

قطر نازل: ۰.۲۱-۰.۱۵، اینچ

فشار خروجی: حداقل ۱۴۱ بار

اسپری هوا

قطر نازل: ۲ - ۱.۸ میلی متر

فشار نازل: ۲-۴ بار

اطلاعات فنی

فام: زرد رنگ مات

درصد جامد حجمی: 2 ± 32

درصد جامد وزنی: 2 ± 56

وزن مخصوص: 1.09 gr/cm^3

ضخامت فیلم خشک: ۲۵ - ۳۵ μ

ضخامت فیلم تر: ۱۰۰ - ۱۲۰ μ

قدرت پوشش تئوری: $11-13 \text{ m}^2/\text{lit}$

مکانیزم سخت شدن: واکنش شیمیایی و تبخیر حلال

حلال رقیق کننده: تینر فوری خودرنگ

زمان خشک شدن سطحی: حداکثر ۱ ساعت

زمان خشک شدن کامل: حداکثر ۸ ساعت

زمان خشک شدن به ضخامت فیلم اعمال شده، دمای محیط، میزان رطوبت

محیط و جریان باد بستگی دارد. تمامی اطلاعاتی این کاتالوگ بر اساس

ضخامت فیلم خشک در شرایط آزمایشگاهی ارائه شده است.

روش اعمال

جزء اول را با جزء دوم به نسبت ۱۰ به ۱ مخلوط کرده و با تینر فوری خودرنگ به میزان ۱۰٪ رقیق نمایید و پوشش را به وسیله پیستوله بر روی سطح چوب اعمال نمایید. بلافاصله پس از استفاده کلیه تجهیزات با استفاده از تینر پیشنهادی شستشو گردد.

نکات ایمنی

این پوشش قابل اشتعال بوده و باید دور از شعله و حرارت باشد. همچنین مجری موظف است ضمن مطالعه و رعایت شرایط MSDS این محصول، در هنگام مصرف از ماسک مخصوص و دستکش ایمنی استفاده نموده و در محیط هایی که از تهویه مناسب برخوردارند عملیات اجرا را انجام دهد.





نیم پلی استر مات (V926)

شرایط نگهداری

این محصول باید در فضای سر بسته و دور از اشعه مستقیم در دمای ۳۵-۵ درجه سانتیگراد نگهداری شود. ضمناً زمان انبارداری محصول به مدت یک سال می باشد .

ملاحظات

اطلاعات موجود براساس دانش فنی و تحقیقات آزمایشگاهی ما تهیه شده است ولی از آنجا که شرایط مصرف و روش های کاربرد متفاوت و دور از دسترس ما می باشد ، تضمینی برای نتایج حاصل از آن نخواهیم داشت.





ی مات) مخصوص چوب دو جزئی (V926)



دفتر مرکزی : اصفهان ، پل فلزی ، بوستان سعدی ، جنب بانک کشاورزی ، ساختمان خودرنگ تلفن : ۳۶۲۵۲۰۰۰ (۰۳۱) (خط ۱۲) - فاکس : ۳۶۲۷۹۶۹۴ - ۳۶۲۷۸۴۸۰ (۰۳۱)
کارخانه : کیلوتر ۵۶ جاده اصفهان - شیراز ، شهرک صنعتی رازی ، فرعی دوم ، مجتمع صنایع شیمیایی خودرنگ تلفن : ۴-۵۳۳۲۳۲۱۰ (۰۳۱) - فاکس : ۵۳۳۲۳۲۰۵ (۰۳۱)
Head Office: KHODRANG Bldg., Boostan saadi, Esfahan- Iran. Tell: (+9831) 36252000 (12 Line) Fax: (+9831) 36278480 , 36279694
Plant: 2St, Razi Industrial zone, 56 Km of Esfahan - Shiraz Road Tell: (+9831) 53323210 - 4 Fax: (+9831) 53323205
www.khodrang.com info@khodrang.com