



## برگه اطلاعات فنی

### پوشش زیرین شالیز (آستری الکیدی) ۸۱۱۱

#### شرح محصول

این محصول بر پایه رزین آلکید هوا خشک می‌باشد که بدلیل چسبندگی بالا و قابلیت انعطاف خوب ، برای رنگ آمیزی سطوح، گچی و سیمانی به عنوان آستری به کار می‌رود .

#### شرایط محیطی

دمای سطح و محیطی که این پوشش در آن اجرا می‌شود بهتر است بین ۵ تا ۳۵ درجه و دارای تهویه مناسب باشد.

#### موارد کاربرد

این محصول به عنوان آستری برای نمای داخلی ساختمان با برای سطوح گچی آجری و سیمانی به کار برده می‌شود.

#### آماده سازی سطح

سطح مورد نظر باید کاملاً خشک و عاری از هرگونه آلودگی باشد. همچنین استاندارد مربوطه باید رعایت گردد.

#### اطلاعات فنی

#### تجهیزات مورد استفاده

انواع غلتک، پیستوله و قلم مو برای اجرای این پوشش مناسب می‌باشند.

درصد جامد حجمی	حداکثر ۶۵٪
درجه دانه بندی	حداکثر ۴۰ میکرون
ویسکوزیته	۹۰-۱۱۰ KU
دانسیته	۱/۱-۲/۴ gr/cm <sup>3</sup>
زمان خشک شدن سطحی	حداکثر ۴ ساعت
زمان خشک شدن کامل	حداکثر ۱۶ ساعت
براقیت پس از ۲۴ ساعت	حداقل ۳۰
درصد رزین خشک	حداقل ۱۵٪ وزنی
مقاومت در برابر آب سرد	حداقل ۲۴ ساعت
مقاومت در برابر حلالهای نفتی	حداقل ۲ ساعت
قابلیت خمش	ترک ایجاد نمیشود
قابلیت رقیق کردن با حلال	جداشدگی ندارد
مقاومت در برابر رویه بستن	(مقاوم باشد رویه نداشته باشد)

#### روش اعمال

پس از آمادگی سطح مطابق استاندارد و سپس رقیق کردن محصول مورد نظر با تینر مناسب و با استفاده از تجهیزات مناسب اعمال گردد.

#### نکات ایمنی

این پوشش قابل اشتعال بوده و باید دور از شعله و حرارت باشد و نیز مجری موظف است ضمن مطالعه شرایط MSDS محصول رعایت کند.





## شرایط نگهداری

این محصول باید در فضای سربسته و دور از اشعه مستقیم در دمای ۵- تا ۳۵ درجه سانتیگراد نگهداری شود.

## ملاحظات

اطلاعات موجود بر اساس دانش فنی و تحقیقات آزمایشگاهی ما تهیه گردیده ولی از آنجا که شرایط مصرف و روش‌های کاربرد متفاوت و دور از دسترس ما است لذا تضمینی برای نتایج حاصل از آن نخواهیم داشت.

