



برگه اطلاعات فنی

پوشش رنگ آلکیدی طلایی و مسی خوشه ۱۶۸۸ و ۱۶۹۹

شرح محصول

این محصول بر پایه رزین آلکیدی تهیه شده که جهت رنگ آمیزی سطوح آستری شده فلزی بکار می رود

تجهیزات مورد استفاده

قلم مو برای اجرای این پوشش مناسب می باشد.

موارد کاربرد

این محصول روی سطوح فلزی بکار میرود

روش اعمال

رنگ را با مقداری تینر رقیق فرمایید با قلم مو روی سطح اجرا نمایید.

اطلاعات فنی

حالت ظاهری	مایع
زمان خشک شدن سطحی	۶۰ دقیقه
زمان خشک شدن عمقی	۱۶ ساعت
حلال رقیق کننده	تینر ۱۱ خودرنگ

نکات ایمنی

این پوشش قابل اشتعال بوده و باید دور از شعله و حرارت باشد و نیز مجری موظف است ضمن مطالعه شرایط MSDS محصول رعایت کند.

شرایط نگهداری

این محصول باید در فضای سربسته و دور از اشعه مستقیم در دمای ۵- تا ۳۵ درجه سانتیگراد نگهداری شود.

شرایط محیطی

دمای سطح و محیطی که این پوشش در آن اجرا می شود بهتر است بین ۵ تا ۳۵ درجه و دارای تهویه مناسب باشد.

ملاحظات

اطلاعات موجود بر اساس دانش فنی و تحقیقات آزمایشگاهی ما تهیه گردیده ولی از آنجا که شرایط مصرف و روش های کاربرد متفاوت و دور از دسترس ما است لذا تضمینی برای نتایج حاصل از آن نخواهیم داشت.

آماده سازی سطح

این محصول را به مقدار دلخواه روی سطح عاری از هر آلودگی و چربی اعمال نمایید .